

EUROMIN priedas - fiksatorius (skiediklis ir gruntas)

Art. nr. 1420, išorei, be tirpiklių

Savybės

EUROMIN Gruntas fiksatorius – naudojami paruoštas gruntas ir skiediklis su dideliu kiekiu rišiklio EUROMIN silikatiniams dažams kalio silikato pagrindu.

Tinka naudoti kaip gruntinis sluoksnis smėlingų ir itin sugeriančių mineralinių paviršių sutvirtinimui ir prisotinimui.

Dėmesio! Nedengti ant dispersinių dažų ir hidrofobinių paviršių.

Sudėtis

Vanduo, kalio silikatas, grynasis akrilatas, organinis amonio junginys, nejoninis kokoso aliejaus tensidas, riebalinės rūgštys – polieterio derivatas, polisiloksanai.

Darbo etapai

1. Paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, našus, geros būklės, sugeriantis ir švarus. Jei reikia – nuvalyti aukšto slėgio valymo įrenginiu. Seni mineralinių dažų sluoksniai turi būti kruopščiai nuvalomi, nesilaikančios dalelės – pašalinamos. Šarmams jautrius paviršius būtina uždengti! Tinko pažeidimai, plauko storio bei slėgio sukelti įtrūkimai kruopščiai užglaistomi mineraliniu glaistu. Alyvos likučiai ir kalkių tufo sluoksniai pašalinami atitinkamu valikliu/ėsdinančiu skysčiu arba nušlifuojami, jei reikia, nuskalaujami. Klizinių, dispersinių, latekso, aliejinių ir dirbtinių dervų dažai pašalinami visiškai.

Prieš dažant senus fasadų paviršius, aukšto slėgio valymo įrenginiu pašalinami nešvarumai, pelėsis, grybelis, samanų ar dumblių sankaupos. Nuo fasadų, kurie yra ar buvo apžėlę,



mechaniniu ar/ir nudeginimo būdu kruopščiai pašalinami augalai, žiedadulkės ir ūseliai, kitaip organinės kilmės medžiagų likučiai gali prasimušti į paviršių ir sukelti spalvos pakitimus ar dažų atšokimą.

Dažų sluoksnių dengimo eiliškumas ant skirtingų pagrindų pateiktas toliau esančioje lentelėje.

Svarbu: skirtingus pagrindus dengiant vandeninių, atvirų porų dažų sistemomis, tam tikros medžiagos, pvz., ligninas, nikotinas, rūdys, įvairios druskos, taip pat drėgmė gali prasimušti į paviršių arba sukelti spalvinius pokyčius ar spalvos tono skirtumus, todėl prieš tai reikia patikrinti pagrindo tinkamumą bei atlikti bandyminį dengimą ant pavyzdinio paviršiaus.

2. Dengimas

Norint atskiesti, į EUROMIN eksterjero silikatinis dažus 1405, EUROMIN gruntinius dažus 1430 arba silikatinis spalvų koncentratas 1410-1419 įmaišyti nuo 5 iki maks. 10% grunto - fiksatoriaus. Paviršiumi užgruntuoti, voleliu, teptuku ar beorio dengimo būdu padengiamas vienas fiksatoriaus sluoksnis. Jei reikia – galima praskiesti vandeniu.

Dėmesio! Nenaudoti žemesnėje, nei 5°C ir ne aukštesnėje kaip 35°C, temperatūrose. Esant 30°C, rekomenduojame švelniai sudrėkinti dažomą substratą.

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateiktamų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.

3. Darbo įrankių valymas

Tuojuo po panaudojimo nuplauti vandeniu su muilu. Pridžiūvusias dėmes pašalinti BIOFA NATOLE 4060 priemone.

Džiūvimas

Sekantį sluoksnį galima dengti po 24 val.

Sąnaudos vienam sluoksniui

Vidutiniškai 100ml/m² arba 10m²/l.

Sandėliavimas

Laikyti vėsioje, sausoje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje, gerai uždarytoje taroje. Dažus įtrūkusioje taroje sunaudoti nedelsiant. Minimalus laikymo terminas sandėlyje: 12 mėnesių.

Tara

5 ir 20 l; tara plastikinė.

Saugumo nuorodos

Saugoti nuo vaikų. Saugoti akis ir odą nuo tyškančių dažų. Patekus į akis, ant odos ar ant šarmams neatsparių paviršių – lako, medienos, metalo, plastiko, stiklo, natūralaus akmens, klinkerio, keramikos ir pan., gerai nuskalauti

vandeniu. Apdorojant purškimo būdu, neįkvėpti purškiamų dažų garų. Neleisti pateikti į kanalizaciją, nutekamąjį vandenį ar gruntą.

Šalinimas

Skysto produkto likučius priduoti į senų dažų surinkimo punktą arba šalinti pagal vietos įstatyminius reikalavimus. Nedidelį dažų kiekį ar medžiagos įsigėrusias darbinės priemones, šiems išdžiūvus, galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

Tik išvalyta arba pilnai ištuštinta pakuotė su išdžiūvusiais likučiais gali būti pridudama antriam perdirbimui arba šalinama pagal vietinius įstatyminius reikalavimus. Tara, kurios neįmanoma išvalyti arba pagal reikalavimus ištuštinti, turi būti šalinama tokiu pat būdu, kaip ir pats produktas.

LOJ (Lakieji Organiniai Junginiai)

ES ribinė vertė (kat. A/h): 50 g/l (2007)

1420 yra 0 g/l lakiųjų organinių junginių.

EUROMIN silikatinių dažų sistemos sluoksnių dengimo eiliškumas, dengiant išorės paviršius

Paviršiai	Darbo etapai: 1	2	3	4	5	Sąnaudos	Ltr./m ²
Naujas, smulkios struktūros, smarkiai sugeriantis	Sudrėkinti vandeniu	EUROMIN Gruntas 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai su 10% EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai		Dispersiniai silikatiniai dažai	0,35
						EUROMIN Grunto 1420	0,14
Naujas, rupios struktūros, smarkiai sugeriantis	Sudrėkinti vandeniu	EUROMIN Gruntas 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai su 10 % EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai		Dispersiniai silikatiniai dažai	0,45
						EUROMIN Grunto 1420	0,18
Naujas, smulkios struktūros, silpnai sugeriantis	Dispersiniai silikatiniai dažai + 10 % EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai				Dispersiniai silikatiniai dažai	0,30
						EUROMIN Grunto 1420	0,10

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateiktamų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.

Naujas, rupios struktūros, silpnai sugeriantis	Dispersiniai silikatiniai dažai + 10 % EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai				Dispersiniai silikatiniai dažai	0,35
						EUROMIN Grunto 1420	0,14
Smarkiai sugeriantis, smėlingas tinkas	Jeį reikia, sudrėkinti vandenių	EUROMIN Gruntą 1420 1:1 skiesti vandenių, kelis kartus kruopščiai padengti	Dispersiniai silikatiniai dažai su 10 % EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai		Dispersiniai silikatiniai dažai	0,45
						EUROMIN Grunto 1420	0,20
Senas, su plauko storio įtrūkimais	EUROMIN Grunto 1420 su 10-20% vandens	Silikatiniai gruntiniai dažai su 10% EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai su 10% EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai		Silikatiniai grunto dažai	0,30
						Dispersiniai silikatiniai dažai	0,45
						EUROMIN Grunto 1420	0,20
Senas, su plauko storio ir slūgimo sukeltais įtrūkimais bei giliais pažeidimais	Kruopščiai užglaistyti visus įtrūkimus	EUROMIN Grunto 1420 su 50% vandens, leisti įsigerti 1-2 kartus	Silikatiniai gruntiniai dažai	Dispersiniai silikatiniai dažai su 10%	Dispersiniai silikatiniai dažai	Silikatiniai grunto dažai	0,40
						Dispersiniai silikatiniai dažai	0,45
					EUROMIN Grunto 1420	EUROMIN Grunto 1420	0,20
Senas, su struktūriniais skirtumais	EUROMIN Grunto 1420 su 50% vandens	Silikatiniai gruntiniai dažai	Dispersiniai silikatiniai dažai su 10% EUROMIN Grunto 1420	Dispersiniai silikatiniai dažai		Silikatiniai grunto dažai	0,40
						Dispersiniai silikatiniai dažai	0,45
						EUROMIN Grunto 1420	0,16

Pastaba: Apdorojant naują betono ar tinko paviršių, atsižvelgti į džiūvimo trukmę:

Betonas: 30 dienų džiūvimas

Tinkas:

10 dienų džiūvimas

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateiktamų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.