

Alyva darbiniams paviršiams, stalams

Art. nr. 2052, bespalvė, be tirpiklių, vidui
(darbiniams paviršiams)

Savybės

Alyva pasižymi geru atsparumu kavos, raudono vyno, vaisių sulčių ir t.t. dėmėms. Atitinka DIN 68 861 T 1B (baldai) ir EN 71, 3 dalies (vaikų žaislai) reikalavimus. Prasiskverbia gyliai į medžio poras, pralaidus drėgmei ir garams, antistatinis, atgaivina ir išryškina natūraliąją medžio tekstūrą bei apsaugo jau apdorotą medieną.

Alyvą taip pat galima naudoti vaikų lovytėms alyvuoti.

Spalva

Bespalvė.

Sudėtis

Sėmenų aliejus, sausosios distiliacijos terpentinas, ricinos aliejus, kanifolijos esteris, mikro vaškas, cinko oksidas, kobaltas, cirkonio ir mangano oktoato džioviklis, medžiaga, apsaugojanti nuo plėvelės susidarymo.

Darbo etapai

1. Paruošiamasis apdorojimas

Pagrindai turi būti sausi (maks. 12% medžio drėgnumas), išvalyti, be dulkių ir tepalų. Galutinis šlifavimas turi būti atliekamas su 180 frakcija.

2. Gruntavimas

Alyvą tepkite teptuku, audiniu, velenėliu ar kempine. Leiskite įsigerti 20-30 minučių, alyvos likučius ištepkite ant absorbuojančių lopinėlių ar pašalinkite, po to paviršius sausai nupoliruokite audiniu ar padu.

3. Tarpinis ir viršutinis sluoksnis



Antrą ploną sluoksnį užtepkite kitą dieną ir dirbkite, kaip aprašyta aukščiau. Jei reikia, užtepkite trečią sluoksnį, priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo. Svarbu: ant paviršiaus negali likti alyvos (ji turi susigerti)!

Atlikite preliminarinį bandymą! Naudodami produktą ir džiovindami užtikrinkite optimalią gryno oro cirkuliaciją!

4. Įrankių valymas

Nedelsiant po naudojimo valykite priemone NAPONA 2090 (be tirpiklio) arba BIOFA Skiedikliu 0500.

5. Paviršių valymas ir priežiūra

Valykite pH neutraliu, švelniu valikliu rankai karštame vandenyje. Rekomenduojame NACASA Universalųjį valiklį 4010. Apdailai prižiūrėti ir atgaivinti išvalykite paviršius, leiskite visiškai išdžiūti ir užtepkite alyvos, kaip aprašyta aukščiau. Nušlifaukite pilkus, susidėvėjusius paviršius plonu šlifavimo popieriumi (grūdėtumas 240) arba padu ir užtepkite alyvos. Stipriai įtakojamus paviršius tepkite alyva kas mėnesį.

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateiktamų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.

Džiūvimas

Aliejus išdžiūsta ir ant jo galima pakartotinai tepti po apytiksliai 12-24 val. (esant 18-22 °C / 50-55 % santykiniam oro drėgnumui). Paviršius visiškai išdžiūsta po 7-10 dienų.

netuščios pakuotės turi būti apdorotos ir sunaikintos taip pat, kaip naikinamas ir pats produktas!

Sąnaudos vienam sluoksniui

10-20 ml/m² arba 50-100 m²/l, priklausomai nuo pagrindo sugeriamumo.

Sandėliavimas

Šaltai, sausai ir sandarioje talpoje. Gali susiformuoti plėvelė. Prieš naudojant pašalinkite plėvelę. Jei reikia - nufiltruokite.

Tara

200 ml stiklinėje taroje arba 750 ml / 2.5 l metalinėje taroje.

Saugumo nuorodos

Dėmesio! Tokias darbines medžiagas kaip, pavyzdžiui, produktu permirkusius skudurus, kempines, audeklus, šlifavimo miltelius ir t.t., laikykite sandariose metalinėse talpose, arba išplaukite, ištieskite ir išdžiovinkite ant nedegaus paviršiaus (savaiminio užsidegimo rizika!).

Kontaktuodamas su oda gali sukelti dirginimą. Vandens aplinkoje gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neišpilkite į aplinką. Laikykites specialių instrukcijų/saugumo duomenų lapų reikalavimų. Naudojimo metu apsaugokite odą. Šlifuodami dėvėkite respiratorių smulkiadispersinėms dulkėms! Dėl esančių natūralių medžiagų naudojimo metu gali jaustis specifinis kvapas!

Šalinimas

Skysto produkto likučius šalinkite pagal taikomas vietines taisykles. Nedidelius likučių kiekius ir permirkusias darbines medžiagas po išdžiūvimo galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Švarias ir visiškai tuščias pakuotes galima naudoti pakartotinai ar sunaikinti pagal galiojančias vietines taisykles. Neišvalytos ir

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta ilgalaikiais tyrimais ir praktine patirtimi. Norint nukrypti nuo pateikiamų rekomendacijų, būtina iš anksto konsultuotis su UAB „Ekosofija“ specialistais. Paskelbus šį techninį duomenų lapą, visi kiti ankstesni techniniai duomenų lapai, susiję su šiuo produktu, netenka galios.